

Akuplat +

Πλάκες ορυκτοβάμβακα



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Πρότυπο:

PN-EN 13162+A1:2015-04

Κωδικός χαρακτηρισμού:

- Για 50-74 mm
MW-EN13162-T2-MU1-AW0,90-AFr5
- Για 75-180 mm
MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr5

Δήλωση Απόδοσης:

www.isover.pl/DoP

$\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ακουστική μόνωση:

- ελαφριά χωρίσματα
- ψευδοροφές
- επενδύσεις τοίχων

ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Θερμική και ακουστική μόνωση σε:

- τοίχους από τούβλα πολλαπλών στρωμάτων
- τοίχους με σκελετό (από ξύλο και από χάλυβα)
- υπόβαθρο δαπέδου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Προϊόν σχεδιασμένο ειδικά για συστήματα ελαφρών χωρισμάτων. Οι διαστάσεις του (πάχος και πλάτος) ταιριάζουν απόλυτα με τα μεγέθη των χαλύβδινων σκελετών. Η εξαιρετική ακουστική απόδοση (δηλωμένος δείκτης ηχοαπορρόφησης) επιτρέπει την επίτευξη υψηλών παραμέτρων ακουστικής μόνωσης των χωρισμάτων κτιρίων στα οποία χρησιμοποιούνται οι πλάκες Aku-Plyta / Akuplat.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Στις αρχικές τους συσκευασίες, τα προϊόντα μπορούν να αποθηκευτούν σε υπαίθριους χώρους αποθήκευσης πάνω σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια. Αν μια παλέτα αποσυσκευαστεί ή εμφανίσει φθορές, δεν παρέχει πλέον προστασία από την υγρασία. Μετά το άνοιγμα, τα εμπορεύματα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο σε στεγασμένο χώρο και να προστατεύονται από την υγρασία. Απαγορεύεται η τοποθέτηση σε στοιβές, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιές στη συσκευασία και στο προϊόν.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Παράμετρος	Μονάδα	Τιμή	Πρότυπο
Δηλωμένος συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ_D	W/mK	0,037	EN 12667
Μετάδοση υδρατμών MU	-	1	EN 12086
Δηλωμένο επίπεδο αντίστασης ροής αέρα - AFr	kPa s/m ³	≥5	EN 2953
Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά	-	A1	EN 13501-1
Δηλωμένη ηχοαπορρόφηση α_w			
- για πάχη 50-74mm	-	0,90	EN ISO 11654
- για πάχη 75-180mm	-	1,00	EN ISO 11654
Κατηγορία ανοχής πάχους	-	T2	EN 823

Aku-Plyta / Akuplat + διαστάσεις και συσκευασία πλακών ορυκτοβάμβακα

Πάχος [mm]	Πακέτα ανά παλέτα	Διαστάσεις [mm]	m ² / πακέτο	m ² / παλέτα	R _D [m ² K/W]	Ύψος πλήρους παλέτας [mm]	Μεικτό βάρος παλέτας [kg]
50	20	1200/600	14,40	288,00	1,35	2550	246
75	20	1200/600	8,64	172,80	2,00	2550	223
100	20	1200/600	7,20	144,00	2,70	2550	246
120	20	1200/600	5,76	115,20	3,20	2550	237
150	20	1200/600	4,32	86,40	4,05	2550	223

Τα προϊόντα παρέχονται πλήρως παλετοποιημένα (μέγεθος παλέτας 1200x1250 mm)

Τα προϊόντα ISOVER που χρησιμοποιούνται στη μόνωση κτιρίων βοηθούν στη συγκέντρωση πόντων στα συστήματα αξιολόγησης πολλαπλών κριτηρίων BREEAM και LEED για πράσινα κτίρια

Ημερομηνία δημοσίευσης: Ιούνιος 2017

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. Okrężna 16
ΠΟΛΩΝΙΑ
Τηλ. +48 32 339 63 00

ISOVER
SAINT-GOBAIN