

Rigips Standard RB15 (Type A - EN 520)



Γυψοσανίδα τύπου Α σύμφωνα με το πρότυπο EN 520 που αποτελείται από έναν πυρήνα αφυδατωμένης ένυδρης γύψου, που επικαλύπτεται και στις δύο όψεις με κατάλληλο χάρτινο περίβλημα.

Οι γυψοσανίδες Rigips παράγονται στο εργοστάσιο της Saint-Gobain Hellas στο Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας, από καθαρό φυσικό γύψο από το λατομείο της περιοχής. Οι γυψοσανίδες Rigips είναι προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, έχουν σταθερή, υψηλή ποιότητα και τηρούν όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Οι γυψοσανίδες Rigips Standard χρησιμοποιούνται σε κατοικίες, γραφεία, εμπορικά κτίρια, ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία και σε πολλές άλλες κατασκευές για εφαρμογές Ξηράς Δόμησης, όπως οι ακόλουθες:

- Εσωτερικές τοιχοποιίες και Επενδύσεις τοίχων
- Εφαρμογές με ξηρό σοβά
- Ψευδοροφές και κεκλιμένες οροφές/στέγες

Τεχνικά δεδομένα Standard RB 15

Χαρακτηριστικά	Πρότυπο Αναφοράς	Τιμή	Μ.Μ.
Τύπος	EN 520 - 3.1	A	-
Άκρα	EN 520 - 3.3	AK	
Πάχος	EN 520 - 4.9.2.3	15 ± 0,5	mm
Πλάτος	EN 520 - 4.9.2.1	1200 0/- 4	mm
Μήκος	EN 520 - 4.9.2.2	2500 0/- 5	mm
Διαγώνιοι	EN 520 - 4.9.2.4	≤ 2,5	mm/m
Βάρος		11,6 ± 0,2	kg/m ²
Αντίδραση στη Φωτιά (R2F)	EN 520 - 4.2.1	A2-s1, d0 (B1)	-
Φορτία κάμψης	EN 520 - 4.1.2	Διαμήκη - 650 Εγκάρσια - 250	N N
Επιφανειακή Σκληρότητα	EN 520 - 4.14	-	mm
Συντελεστής Αγωγιμότητας λ	EN 520 - 4.7	0,25	W/mK
Διάχυση υδρατμών μ	EN 10456	Ξηρό: 10 Υγρό: 4	- -
Επιφανειακή απορρόφηση νερού	EN 520 - 4.10	Δ/Ε	g/m ²
Συνολική απορρόφηση νερού	EN 520 - 4.10	Δ/Ε	%

Εκδόθηκε: 13/02/2026

Οι πληροφορίες σε αυτή την έκδοση βασίζονται στις τρέχουσες τεχνικές γνώσεις και την εμπειρία μας. Λαμβάνοντας υπόψη τους πολλούς παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επεξεργασία και την εφαρμογή των προϊόντων μας, αυτά τα δεδομένα δεν απαλλάσσουν τους χρήστες των προϊόντων μας από την ευθύνη της διεξαγωγής των δικών τους επιθεωρήσεων και δοκιμών, καθώς αντιπροσωπεύουν μόνο γενικές οδηγίες. Δεν συνεπάγονται καμία νομικά δεσμευτική διαβεβαίωση ορισμένων ιδιοτήτων ή καταλληλότητας για μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Είναι ευθύνη εκείνων στους οποίους προμηθεύουμε τα προϊόντα μας να διασφαλίζουν ότι τηρούνται τυχόν δικαιώματα ιδιοκτησίας και υφιστάμενοι νόμοι και κανονισμοί. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων προς όφελος της τεχνικής προόδου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Saint-Gobain Hellas MABEE

Κλεισούρας 5, 144 52 Αθήνα, τηλ. 210 2831804
gr.marketing@saint-gobain.com, www.saint-gobain.gr