

Glasroc® X Skim

White & Grey

Ινοπλισμένη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης

- Με χαμηλή απορροφητικότητα
- Κατάλληλη για αρμολόγηση υαλοσανίδων & τσιμεντοσανίδων
- Με υψηλή πρόσφυση
- Λεπτή κοκκομετρία
- Για εσωτερική & εξωτερική χρήση



Χαρακτηριστικά & Χρήση

Το Glasroc® X Skim είναι ένα ινοπλισμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης με ειδικά πρόσμικτα. Χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αρμών και την επεξεργασία των επιφανειών όπου έχουν εφαρμοστεί οι υαλοσανίδες Glasroc®, δημιουργώντας έτσι έναν ισχυρό δεσμό με το υπόστρωμα. Το Glasroc® X Skim είναι ιδιαίτερα ελαστικό και ανθεκτικό με αποτέλεσμα να συμπεριφέρεται εξαιρετικά κατά την μεταβολή των καιρικών συνθηκών. Η σύνθεση του υλικού καθιστά την επιφάνεια στην οποία έχει εφαρμοστεί, τέλεια για βαφή ή εφαρμογή άλλων διακοσμητικών υλικών. Η κοκκομετρία 0,7 χιλ. σε συνδυασμό με τις ίνες, επιτρέπει την εφαρμογή του υλικού σε παχύτερα στρώματα χωρίς να δημιουργούνται ρωγμές.

Προετοιμασία & Τρόπος Εφαρμογής

Η επιφάνεια όπου θα εφαρμοστεί το Glasroc® X Skim πρέπει να είναι συμπαγής, στεγνή και καθαρή. Το περιεχόμενο του σακιού των 25 κιλών, αναμιγνύεται με 6,5-7 λίτρα νερού. Η ανάμειξη γίνεται με την βοήθεια ενός ηλεκτρικού αναδευτήρα με χαμηλή ταχύτητα, έως ότου επιτευχθεί μια ομοιογενής μάζα χωρίς κόκκους. Αφήνετε το υλικό να ηρεμήσει για περίπου 5 λεπτά και στη συνέχεια αναμιγνύετε ξανά ελαφρά. Το μείγμα απλώνεται στο υπόστρωμα με μεταλλική σπάταουλα. Το Glasroc® X Skim εφαρμόζεται στην πρόσωψη σε δύο στρώσεις, με μέγιστο πάχος 2mm για κάθε στρώση, ώστε να δώσει ένα συνολικό πάχος 4-5mm. Μεταξύ των δύο στρώσεων του υποστρώματος, πρέπει να χρησιμοποιείται το υαλόπλεγμα Webertherm RE βάρους 160 gr/m². Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται μετά από περίπου 6 ώρες και αφού έχει στεγνώσει η πρώτη (λαμβάνοντάς πάντα υπόψη τις ατμοσφαιρικές/καιρικές συνθήκες κατά την διάρκεια των οποίων γίνεται η εφαρμογή). Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μια πιο επίπεδη επιφάνεια.

Διάρκεια Ζωής

12 μήνες, αποθηκευμένο σε ξηρό περιβάλλον, πάνω σε ξύλινες παλέτες χωρίς έκθεση στην υγρασία.

Saint-Gobain Hellas ABEE
Κλεισούρας 5, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλ.: 210 28 31 804, Fax: 210 28 30 043
Email: gr.marketing@saint-gobain.com
<https://www.saint-gobain.gr>

rigips
SAINT-GOBAIN