

Rigips® PROMIX MEGA PLUS

Έτοιμο για χρήση υλικό αρμολόγησης
και φινιρίσματος γυψοσανίδων

Εκτέλεση



Αποτρέπει την εμφάνιση
ρωγμών στους αρμούς



Υψηλής ποιότητας φινίρισμα,
εξαιρετικά λευκές επιφάνειες



Υψηλή παραγωγικότητα
εφαρμόζοντας το με μηχανή
Air less ή με το χέρι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Rigips® PROMIX MEGA PLUS είναι μια λεπτή, έτοιμη πάστα αρμών, κατάλληλη για γέμισμα και φινίρισμα αρμών γυψοσανίδων, μέχρι το επίπεδο αρμολόγησης Q4, αλλά και φινιρίσματος εσωτερικών τοίχων. Για την αρμολόγηση πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα ενισχυτική ταινία. Η σύσταση του προϊόντος είναι κατάλληλη για χρήση σε πολλές επιφάνειες όπως γυψοσανίδες, σοβατισμένες επιφάνειες και σκυρόδεμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το υλικό είναι έτοιμο για χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας, ανακατεύοντας καλά πριν την εφαρμογή του. Εφαρμόζουμε ένα λεπτό στρώμα υλικού και στη συνέχεια ενσωματώνουμε την ενισχυτική ταινία. Αφαιρούμε το περίσσειο υλικό χρησιμοποιώντας την κατάλληλη σπάτουλα. Μπορεί να εφαρμοστεί δεύτερη και τρίτη στρώση αν είναι απαραίτητο. Αφήστε κάθε στρώση να στεγνώσει εντελώς πριν εφαρμόσετε την επόμενη .

Το Rigips® Promix Mega Plus μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως υλικό φινιρίσματος πάνω από οποιοδήποτε τύπο υλικού αρμού έχει χρησιμοποιηθεί ως πρώτη στρώση. Αφήνετε να στεγνώσει καλά πριν από τό τελικό τρίψιμο. Για το τρίψιμο συνιστάται η χρήση γυαλόχαρτου με ελάχιστη κοκκομετρία Νο 180. Το πάχος εφαρμογής για κάθε στρώση να είναι πάνω από 2 mm. Ο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Μην το αναμειγνύετε το προϊόν με άλλα υλικά.



Rigips® PROMIX MEGA PLUS

Έτοιμο για χρήση υλικό αρμολόγησης
και φινιρίσματος γυψοσανίδων

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Q1-Q4

Q1: γεμίστε τους αρμούς και αφαιρέστε το επιπλέον υλικό από την επιφάνεια. Ενσωματώστε την ενισχυτική ταινία στον αρμό και καλύψτε την με πρόσθετο υλικό.

Q2: Εάν είναι απαραίτητο, τρίψτε τους αρμούς για να εξομαλυνθεί η επιφάνεια, αφού έχει στεγνώσει το υλικό καλά. Γεμίστε τον αρμό με πρόσθετο υλικό. Εάν είναι απαραίτητο, τρίψτε ξανά το υλικό αφού έχει στεγνώσει καλά και η δεύτερη στρώση.

Q3: Καλύψτε ολόκληρη την επιφάνεια με ένα λεπτό στρώμα υλικού για να κλείσετε τους πόρους του χαρτιού η του σοβά. Εάν είναι απαραίτητο, οι επιφάνειες μπορούν να τριφτούν ελαφρά.

Q4: Καλύψτε ολόκληρη την επιφάνεια με ένα στρώμα από υλικό πάχους μεταξύ 0,5 έως και 2 mm ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα εμφάνισης σημαδιών στην επιφάνεια ή κοντά στους αρμούς. Ανάλογα με την περίπτωση, η επιφάνεια μπορεί να τριφτεί αφού έχει στεγνώσει καλά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διάρκεια ζωής: Πρέπει να χρησιμοποιείται εντός 24 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής που αναγράφεται στη συσκευασία.

Να προστατεύεται από τον παγετό και να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 30°C

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία των 20 kg και 5 kg

ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ

24 Δοχεία x 20 kg = 480 kg

60 Δοχεία x 5 kg = 300 kg

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

Ταξινόμηση	Σύμφωνα με το SR EN 13963:2014
Παράγεται σύμφωνα με το πρότυπο SR EN 13963:2014	Κατατάσσεται στα έτοιμα υλικά αρμολόγησης για γυψοσανίδες. Είναι τύπου 3A, διπλής χρήσης (γέμισμα και φινίρισμα), για εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή air less
Κατανάλωση	Για αρμολόγηση : 0,3 kg/m ² για επίπεδα αρμολόγησης (Q1-Q2) Για Φινίρισμα: 1,1 kg/m ² για κάθε 1 mm πάχος στρώσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την εφαρμογή	+5°C ... +30°C
Χρόνος στεγνώματος για τρίψιμο	περίπου 3 ώρες για κάθε 1 mm πάχος στρώσης
Προσκόλληση στο χαρτί των γυψοσανίδων	≥ 0,25 N/mm ²
Αντοχή σε κάμψη	≥ 100 N
Κλάση πυραντοχής	A2-s1,d0
Εκπομπές επικίνδυνων ουσιών	Βλέπε δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Το έγγραφο αντικατοπτρίζει τα δεδομένα που διατηρούμε επί του παρόντος, με βάση την τρέχουσα γνώση και εμπειρία μας, διατηρώντας το δικαίωμα να κάνουμε περαιτέρω ενημερώσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση λόγω τεχνικών ή παραγωγικών αλλαγών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα στην κατοχή σας την τελευταία έκδοση αυτού του εγγράφου μεταβαίνοντας στον ιστότοπό μας στην ακόλουθη διεύθυνση: www.saint-gobain.gr

Το Rigips® είναι σήμα κατατεθέν του Ομίλου Saint-Gobain. Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο περιέχουν μόνο γενικές συστάσεις και δεν αναφέρονται σε ειδικές περιστάσεις. Πριν ξεκινήσετε την εργασία, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις προδιαγραφές του έργου, ότι έχετε δοκιμάσει το προϊόν για το σκοπό αυτό και ότι το επιλεγμένο προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο δεν αποτελούν εγγύηση σχετικά με ορισμένες ιδιότητες του προϊόντος ή συμβατότητα για συγκεκριμένη χρήση, καθώς ο όμιλος Saint-Gobain δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την ποιότητα εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών.